




## FICHA TECNICA LADRILLO CERAMICO NO VISTO

EDICION N°: 7	N° LP 004	FECHA: 12/03/2018	
FABRICANTE: SAN JAVIER BRICKS, S.L.			
LOCALIDAD: PANTOJA (TOLEDO)			




06

Marcado de la conformidad CE con el símbolo "CE" , según la directiva 93/68/CEE

Croquis de la pieza

DESIGNACION DEL MODELO	<i>Pieza de arcilla cocida con perforación vertical HD R-7 de 245 x 115 x 95 CATEGORIA II UNE EN 771-1</i>
DESIGNACION COMERCIAL	Acustico de 10
USO PREVISTO DE LA PIEZA	Muros de carga interiores y exteriores (revestidos), pilares y particiones

CARACTERISTICAS TECNICAS			Método de ensayo	Valores garantizados
PIEZAS FISURADAS			Visual	≤1
TOLERANCIAS DIMENSIONALES	VALOR MEDIO		UNE-EN 772-16	Tm Longitud y anchura : ≤ 7 mm Altura : ≤ 5 mm
	RECORRIDO			Rm: ≤ 5 mm
ESPESOR DE PARED	PARED EXTERIOR NO VISTA		UNE-EN 772-16	≥ 8mm
	PARED INTERIOR			≥ 4 mm
PLANEIDAD DE LAS CARAS			UNE-EN 772-20	≤ 4 mm
PORCENTAJE DE HUECOS			(%) UNE-EN 772-3	≤ 55%
MASA			gr	2700 ± 10%
RESISTENCIA A COMPRESIÓN NORMALIZADA	CARAS DE APOYO	Tabla <input checked="" type="checkbox"/>	(N/mm <sup>2</sup> ) UNE-EN 772-1	≥ 7 N/mm <sup>2</sup>
		Canto <input type="checkbox"/>		
		Testa <input type="checkbox"/>		
DENSIDAD	ABSOLUTA		(Kg/m <sup>3</sup> ) UNE-EN 772-13	1920 Kg/m <sup>3</sup>
	APARENTE			1090 Kg/m <sup>3</sup>
	TOLERANCIA			(%)
PROPIEDADES TERMICAS (λ <sub>eq</sub> ) <sup>(2)</sup>			(W/mK) UNE-EN 6946	Valor declarado: 0,36 Valor de diseño: 0,37
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS			UNE-EN 772-5	S <sub>0</sub> <input checked="" type="checkbox"/> S <sub>1</sub> <input type="checkbox"/> S <sub>2</sub> <input type="checkbox"/>
EXPANSION POR HUMEDAD			mm/m UNE 67036	NPD, no destinado a ser expuesto
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ)			Anexo A UNE-EN 1745	5/10
ADHERENCIA			Anexo C UNE-EN 998-2	0'15 N/mm <sup>2</sup> con morteros de uso general y ligeros 0'30 N/mm <sup>2</sup> con morteros de juntas y capas finas
REACCION AL FUEGO	% Materia orgánica	> 1 % <input type="checkbox"/> ≤ 1 % <input checked="" type="checkbox"/>	UNE-EN 13501-1	CLASE A1
ABSORCIÓN DE AGUA			(%) Anexo C UNE-EN 771-1	≤ 15%
BARRERA ANTICAPILARIDAD			(%) UNE-EN 772-7	NPD, no destinado a ser expuesto
SUCCION			Kg/(m <sup>2</sup> xmin) UNE-EN 772-11	≤ 2'0 Kg/(m <sup>2</sup> xmin)
DURABILIDAD (HELADICIDAD)			--	F0, no destinado a ser expuesto
AISLAMIENTO A RUIDO AEREO			UNE-EN-ISO 140-3	50'1 dBA

OBSERVACIONES : Sustituye a la ficha de edición 6 de fecha 14/10/2010



Fdo. Ricardo Manteca López  
Administrador